



Verschleissbeständige Gusswerkstoffe

Mit verschleissbeständig legiertem Gusseisen und verschleissfestem Stahlguss können Kosten und Risiken wesentlich minimiert werden.

Spezifisch auf Kundenbedürfnisse abgestimmte Gusslegierungen von Wolfensberger bieten deshalb ein Optimum an Qualität und Wirtschaftlichkeit.

Das Endprodukt steht im Mittelpunkt der Werkstoffwahl

Verschleissbeständige Gusswerkstoffe giesst Wolfensberger im Sandguss oder im keramischen Genauuss Exacast®. Bei der Wahl des Giessverfahrens stehen vor allem die Erwartungen an das Endprodukt im Mittelpunkt, zum Beispiel: Ansprüche an die Oberfläche, Möglichkeiten der Formgebung, Einsparungen bei der Bearbeitbarkeit des Teiles und flexible Wahl des Werkstoffes.



Verschleiss: So wirken die Mechanismen

Verschleiss ist die unerwünschte Veränderung der Oberfläche von Bauteilen durch Lostrennung kleiner Teilchen aufgrund mechanischer Einwirkungen.

Dafür verantwortlich ist das Tribosystem, das sich aus drei Teilen zusammensetzt: Erstens aus dem Bauteil selbst, zum Beispiel einer Mahlschüssel für die Erzzerkleinerung. Zweitens aus einem Gegenkörper, der oft aus Mineralien besteht, sowie drittens aus dem flüssigen oder gasförmigen Zwischenstoff. Wesentliche Einflussgrössen beim Verschleiss sind Bewegungsform und -richtung, Belastung, Geschwindigkeit und Temperatur. Die Abtrennung der Teilchen erfolgt durch unterschiedliche Mechanismen. Die wichtigsten sind:

- Abrasion, das heisst Ritzung und Mikroerspannung des Bauteils, wenn dieses nicht so hart ist wie der Gegenkörper.
- Oberflächenzerrüttung, vor allem wenn die Gegenkörper schräg oder nahezu senkrecht auftreten und zu Ermüdungsvorgängen in der Randschicht aufgrund lokaler plastischer Verformungen führen.

– Tribochemische Reaktionen, wenn Verschleiss und Korrosion gemeinsam wirken – und sich dabei oft gegenseitig noch negativ ergänzen. In der Praxis treten diese drei Mechanismen oft gemeinsam auf.

Aufgepasst: Verschleissbeständigkeit ist eine relative Eigenschaft

Verschleissbeständigkeit ist keine reine Werkstoffeigenschaft. In unterschiedlichen Tribosystemen kann sich der gleiche Werkstoff teils völlig unterschiedlich verhalten. Selbst bei auf den ersten Blick recht ähnlichen Einsatzbedingungen kann es zu teilweise dramatischer Veränderung der Bauteilperformance kommen. Die richtige Werkstoffauswahl erfordert daher einen regelrechten «Design to Process». Nutzen Sie deshalb die Erfahrung unserer Metallurgen mit unterschiedlichsten Einsatzbereichen und lassen Sie sich bezüglich der Wahl des geeigneten Werkstoffs – und seiner Wärmebehandlung – umfassend beraten.

Durch und durch hart

Der grosse Vorteil von verschleissbeständigem legiertem Gusseisen liegt darin, dass der Werkstoff resp. das Gussteil nach dem Härten von der Randschicht bis ins Zentrum identisch hohe Härtewerte aufweist – 62 bis 65 HRC. Ein wesentlicher Vorteil betreffend der Lebensdauer und ein nicht zu vernachlässigender Sicherheitsaspekt.

Die Bearbeitung von verschleissbeständigem Gusseisen

Wie wird verschleissbeständig legiertes Gusseisen bearbeitet und danach gehärtet? So funktioniert es: Um die sehr aufwändige Bearbeitung im gehärteten Zustand weitgehend auf den herkömmlichen Bearbeitungsaufwand zu reduzieren, werden die Gussteile vor dem Bearbeiten auf 28 bis 32 HRC weichgeglüht. Die anschliessende Bearbeitung kann (mit den richtig gewählten Schneidwerkzeugen) ohne grösseren Mehraufwand durchgeführt werden. Der nachfolgende

Härteprozess bringt die Härte des Teiles über 60 HRC.

Wolfensberger besitzt, durch die langjährige Herstellung und Bearbeitung von verschleissbeständig legiertem Gusseisen, grosse Erfahrung betreffend der Werkstoffwahl und der Auswahl von geeigneten Schneidwerkzeugen. Gerne geben wir dieses unseren Kunden weiter!

Die besondere Leistung von Wolfensberger: Auf verschleissbeständige Werkstoffe ausgerichtete Bearbeitung

Neben den herkömmlichen Bearbeitungsmöglichkeiten wie Drehen, Fräsen, Bohren und Erodieren hat sich Wolfensberger auf das **Flach- und Profilschleifen von Hartmetall und technischer Keramik spezialisiert**. In unserer Schleiferei stehen acht Flach- und Profilschleifmaschinen zu Ihrer Verfügung.



Gussrohling und einbaufertig bearbeitete Zuführschiene.

Härte gegen Abrasion

Abrasion ist eine Art Mikrozerspannung des Metalls durch harte Partikel. Deshalb spielt das Verhältnis der Härten von Bauteil und Mineral eine wichtige Rolle. Mit zunehmender Mineralhärte steigt der Verschleissabtrag aus der Tieflage zunächst langsam an, um dann bei etwa 80 Prozent der Werkstoffhärte schlagartig hochzuschleunigen. Schliesslich stabilisiert sich der Abtrag in der Hochlage: Hier wirkt sich eine weitere Zunahme der Mineralhärte kaum noch auf den Verschleissabtrag aus. Vor allem im Bereich des Übergangs kann eine Erhöhung der Bauteilhärte zur Verlagerung der Abtragskurve von der Hoch- in die Tieflage und damit zu einer erheblichen Verbesserung der Haltbarkeit führen.

Zähigkeit gegen Ermüdung

Wenn die Zerrüttung der Oberfläche durch Stoss oder Schlag wesentliche Anteile am Verschleissverhalten hat, wird vor allem die Zähigkeit des Werkstoffs gefordert. In diesem Fall kommt es darauf an, dass das Material ständige kleine lokale Verformungen aushalten kann, ohne durch Ermüdung zu verspröden.

Reibscheiben für die Betonverarbeitung



Pumpengehäuse für die Chemie, Pharmazie, Feststoffförderung oder Abwasserreinigung



Kettenglieder für Förderzüge



Förderschnecken in der Extrusionstechnik



Oberflächenhärten von Stahlguss

Der wesentliche Vorteil bei der Oberflächenhärtung liegt im «Schalenverbund»: Dieser besteht aus einer harten, verschleissfesten Aussenschale und einem zähen und bruchsicheren Kern. Induktionshärten, Flammhärten, Laserhärten und Einsatzhärten gehören zu den konventionellen Verfahren. Mit jüngeren Prozessen, wie z. B. das Plasmanitrieren, werden hohe Randschichthärten bei geringstem Verzug erzielt, so dass in der Regel auf Nacharbeit verzichtet werden kann.

Auskleidung in Strahlanlagen



Bohr- und Vibrationsspitzen in der Bodenverdichtung



Technische Informationen

Überblick über die verschleissbeständigen Werkstoffgruppen

Verschleissbeständige Gusseisen EN 12513

| Kurzbezeichnung nach EN/DIN | Werkstoff-Nr. | Chemische Zusammensetzung in Gewichtsprozenten, Richtwerte | | | | | | Frühere Schreibweise für verschleissbeständige Gusseisen DIN 1695 | | Härte HRC | Behandlung |
|-----------------------------|---------------|--|------|------|------|------|------|---|--------|-----------|------------|
| | | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | | | | |
| EN-GJN-HV600 | EN-JN 2 049 | 3.4 | 1.8 | 0.50 | 9.0 | 5.5 | 0.30 | G-X 300 CrNiSi 9 5 2 | 0.9630 | Min. 53 | H |
| EN-GJN-HV600 (XCr14) | EN-JN 3 029 | 2.3 | 0.60 | 0.50 | 15.5 | 0.50 | 1.5 | G-X 300 CrMo 15 3 LC | 0.9635 | Min. 53 | H |
| EN-GJN-HV600 (XCr14) | EN-JN 3 029 | 3.5 | 0.60 | 0.50 | 15.5 | 0.50 | 2.5 | G-X 300 CrMo 15 3 HC | 0.9635 | Min. 53 | H |
| EN-GJN-HV600 (XCr18) | EN-JN 3 039 | 2.8 | 0.60 | 0.50 | 20.0 | 1.0 | 1.5 | G-X 260 CrMoNi 20 2 1 | 0.9645 | Min. 53 | H |
| EN-GJN-HV600 (XCr23) | EN-JN 3 049 | 3.4 | 0.60 | 0.50 | 26.5 | 0.50 | 1.8 | G-X 300 CrMo 27 1 | 0.9655 | Min. 53 | H |

Besondere Eigenschaften und Hinweise für die Verwendung Sehr hoher Verschleisswiderstand, verwendbar bei höherer Schlagbeanspruchung. Mit steigendem Kohlenstoffgehalt nimmt der Verschleisswiderstand zu, während die Schlagbeständigkeit geringer wird. Die Sorten EN-JN 3 029 und G-X 150 CrMo 25 können nach dem Weichglühen mechanisch bearbeitet werden und anschliessend auf die benötigte Härte gehärtet werden. Einsatzgebiet: Verschleiss-teile wie Mahlscheiben, Transportschnecken, Pressbüchsen, Shred-derteile etc.

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|------|------|-----|--|--|--|--|-------|---|
| G-X 150 CrMo 25 | 1.5 | 0.60 | 0.60 | 25.0 | 0.4 | | | | | 55-60 | H |
|-----------------|-----|------|------|------|-----|--|--|--|--|-------|---|

Besondere Eigenschaften und Hinweise für die Verwendung Werkstoff mit ausreichend guter Bearbeitbarkeit und höherer Korrosions- und Verschleissbeständigkeit als EN-GJN-HV600 (XCr14)

Stahlguss für Einsatz-, Flamm-, Induktions- sowie Nitrierhärtung

| Kurzbezeichnung nach EN/DIN | Werkstoff-Nr. | Chemische Zusammensetzung in Gewichtsprozenten, Richtwerte | | | | | | Mechanische Eigenschaften | | | | Härte HB | Behandlung |
|--|--|--|------|------|-----|----|----|--|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------|------------|
| | | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | Streckgrenze Rp 0.2 (N/mm ²) | Zugfestigkeit Rm (N/mm ²) | Bruchdehnung A5 (%) | Kerbschlagarbeit Av (ISO-V) J | | |
| Einsatzhärtung: | | | | | | | | | | | | | |
| GS-16 MnCr 5 | 1.7131 | 0.16 | 0.40 | 1.20 | 1.0 | | | 600 | 800 | 7 | - | E | |
| GS-25 CrMo 4 | 1.7218 | 0.25 | 0.40 | 0.60 | 1.0 | | | 700 | 1000 | 6 | - | E | |
| Besondere Eigenschaften und Hinweise für die Verwendung | Festigkeitseigenschaften im Kern nach Einsatzhärten. | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|------|------|-----|------|--|-----|-----|----|---|---|
| Flamm- und Induktionshärtung: | | | | | | | | | | | | |
| GS-60 | 1.0558 | 0.40 | 0.40 | 0.60 | | | | 330 | 590 | 14 | - | V |
| Besondere Eigenschaften und Hinweise für die Verwendung | Härte nach dem Oberflächenhärten min. 53 HRC, Härtungstiefe min. 2 mm. | | | | | | | | | | | |
| GS-42CrMo4 | 1.7225 | 0.40 | 0.50 | 0.80 | 1.0 | 0.25 | | 470 | 680 | 12 | - | V |
| Besondere Eigenschaften und Hinweise für die Verwendung | Härte nach dem Oberflächenhärten min. 54 HRC, Härtungstiefe min. 5 mm. | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------|------|------|------|------|--------|-------------------|----------|----|----|---------|---|
| Nitrierhärtung: | | | | | | | | | | | | | |
| GS-60 | 1.0558 | 0.40 | 0.40 | 0.60 | | | | 300 | 600 | 15 | 27 | 180-200 | V |
| GS-42 CrMo 4 | 1.7225 | 0.40 | 0.50 | 0.80 | 1.0 | 0.25 | | 650 ¹⁾ | 780-930 | 14 | 35 | 230-275 | V |
| GS-30 CrMoV 6 4 | 1.7725 | 0.30 | 0.50 | 0.80 | 1.50 | 0.40 | V=0.10 | 700 ¹⁾ | 850-1000 | 14 | 45 | 250-300 | V |
| G-X 22 CrNi 17 | 1.4059 | 0.22 | 0.40 | 0.70 | 17.0 | 1.0 | | 590 | 780-980 | 4 | - | 230-290 | V |
| Besondere Eigenschaften und Hinweise für die Verwendung | Durch das Eindiffundieren des Stickstoffs entsteht eine dünne und sehr harte Randschicht mit Nitriden. Damit wird eine hohe Verschleissbeständigkeit erzeugt und zusätzlich die Dauerschwingfestigkeit sowie Korrosionsbeständigkeit verbessert. Alle Stähle eignen sich zum Nitrieren, bevorzugt werden jedoch Cr-, Mo- und V-legierte Stähle, die sehr feine Nitride mit hoher Härte bilden. Beim unlegierten Stahlguss werden Härtewerte von etwa 400 HV und bei Cr-, Mo- und V-legierten Sorten von etwa 600-1100 HV Härtewerte erreicht. | | | | | | | | | | | | |

¹⁾ Auch in anderer Vergütungsstufe gemäss DIN 17 205 lieferbar

Behandlungszustand:
H = gehärtet, N = normalisiert, V = vergütet, E = einsetzgehärtet

Ihr Partner für überzeugende Lösungen aus einem Guss.



Der Hauptsitz von Wolfensberger.
Seit 1924 in Bauma nahe Zürich.

Wolfensberger: Aus Tradition innovativ

- Gründung 1924
- Rechtsform: Familien-Aktiengesellschaft
- Zwei Werke in Bauma mit rund 300 Mitarbeitenden (Giesserei und Zerspanung)
- Rund 2000 Tonnen vergossene Stahl- und Eisengusswerkstoffe pro Jahr
- Zufriedene Kunden: ABB Turbo Systems AG, MAN B&W Diesel AG, Voith Turbo GmbH, Alstom Schweiz AG, Bühler AG, Coperion Buss AG, Siemens Schweiz AG etc.
- Philosophie: ausgewiesene Fachkompetenz und hohe Qualität



Werk 2 mit Zerspanung und Gussnachbearbeitung.

Beratung durch Gussprofis

Wir fördern vom ersten Kontakt an eine aktive Zusammenarbeit und beraten Sie in der Konstruktion (Optimierung am Gussteil) und bei der Auswahl des richtigen Werkstoffes (Optimierung betreffend Verschleiss, Korrosionsbeständigkeit, besserer Giessbarkeit etc).

Sandguss

- Kleinere und mittlere Serien
- Hand- oder maschinengeformt mit kaltherzgebundenem Sand
- Grosses Angebot an Eisen- und Stahlgusswerkstoffen
- Gewichte: 5 bis 2500 kg



Unsere Qualität ist eine Frage der Einstellung eines jeden Mitarbeiters.

Keramischer Genauguss Exacast®

- Vorteile: kleine und mittlere Serien mit höheren Gewichten in Feingussqualität!
- Geeignet für Teile mit hohen Ansprüchen an Masstoleranzen, Oberflächengüte und dünnwandige Partien
- Grosses Angebot an Eisen- und Stahlgusswerkstoffen
- Gewichte: 2 bis 400 kg



Formzusammenbau im keramischen Genauguss.

Vielfältiges Werkstoffprogramm

- Breiter Erfahrungsschatz über Metallurgie, Giesstechnik und Materialauswahl
- Gut eingerichtetes Labor
- Werkstoffprogramm mit rund 100 Werkstoffen

Zerspanungstechnik im Haus

- Wir liefern vor- oder einbaufertig bearbeitete Gussteile
- CNC-Maschinen bearbeiten rotationssymmetrische und kubische Teile
- Eigene Flach- und Profilschleiferei

Laufend optimiert: die Qualitätssicherung

Wolfensberger setzt auf ein prozessorientiertes Managementsystem nach ISO 9001: 2000.

- Zu den ständig aktualisierten Instrumenten gehören u. a.:
- EDV-unterstützte Planung und Steuerung
 - Metallurgisches Labor
 - Zerstörungsfreie Prüfungen PT, MT, UT, RT

Auch für die Logistik der richtige Partner

Wir übernehmen Ihre gesamte Logistik und/oder die Montage von Bauteilgruppen.

Wolfensberger

STAHLGUSS GENAUGUSS ZERSPANUNG



Wolfensberger AG
Bäretswilerstrasse 45
CH-8494 Bauma
T +41 52 396 11 11
F +41 52 396 15 50
www.wolfensberger.ch
wag@wolfensberger.ch